

## 車道明色排水性舗装用 高粘度明色バインダ

# シュールカラークス

シュールカラークスは、耐久性と着色性を兼ね備えたポーラスアスファルト混合物用の明色バインダです。従来のポーラスアスファルト舗装が有する雨天時の視認性の向上や路面騒音の低減に加え、様々なシーンや用途に合わせて舗装をお好みの色にすることができます。



## シュールカラークスの特徴

### 高機能性

- 空隙率 20%以上の混合物の製造が可能です。
- 優れた耐久性を有するポーラスアスファルト混合物を得ることができます。
- ポリマー改質アスファルトH型と同等の作業性を有しています。

### 適用箇所

- バス専用レーン
- トンネルの明色化
- 交差点、車線の区分け
- 歴史街道、城下町など
- 商店街の車道
- 歴史と道路が一体化した景観

### 自然な仕上がり

骨材色に由来する自然な風合いの自然色や、顔料に由来する鮮やかな色合いを表現することができます。



## 代表性状と品質規格

試験項目		代表性状	社内規格値
針入度(25℃)	1/10mm	48	40以上
軟化点	℃	92.0	80.0以上
伸度(15℃)	℃	75	50以上
引火点	℃	306	260以上
密度(15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.985	報告
薄膜加熱質量変化率	%	-0.22	1.00以下
薄膜加熱後の針入度残留率	%	87.5	65以上

\*1 代表性状は製品の製造ロットにより異なります。

\*2 アスファルトプラントでの混合温度や、舗設現場での施工温度条件については別紙技術資料をご参照ください。

## 適用事例



天然骨材を使用した自然色舗装



歴史的街並みと道路の調和

## 取扱注意事項

- 製品の技術的な詳細に関しましては、技術資料をご参照ください。
- 安全に係る詳細な情報は、SDS「安全データシート」をご参照ください。

 **日進化成株式会社**

<http://www.nissin-kasei.co.jp>

本社	〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-15 (神楽坂1丁目ビル)	TEL 03-3235-5411
技術研究所	〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-17-25	TEL 048-845-7661
北海道営業所	〒069-1507 北海道夕張郡栗山町旭台23-113	TEL 0123-72-5961
東北支店	〒984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町13-21	TEL 022-390-4661
関東支店	〒334-0073 埼玉県川口市赤井2-15-19	TEL 048-229-0591
北陸営業所	〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺1-1-16-302	TEL 025-250-5815
中部支店	〒493-8003 愛知県一宮市北方町中島字東松本16-1	TEL 0586-86-4161
関西支店	〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜1-1-5	TEL 0798-22-6321
中国支店	〒731-5106 広島県広島市佐伯区利松3-25-34	TEL 082-928-2525
九州支店	〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2338-10	TEL 0952-53-2861